

800RA

01.11.2014

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN

Promotor de adherencia transparente para su uso en plásticos no recubiertos.
Composición basada en una poliolefina clorada.

PRODUCTOS

800RA Promotor de Adherencia para Plástico - aerosol

PROPIEDADES

- Proporciona una excelente adherencia a las piezas plásticas exteriores de automóviles.
- Cumple el COV, conforme a la directiva 2004/42/CE.

SUBSTRATOS






- Los tipos de plásticos exteriores no recubiertos tal y como se menciona:
AAS, ABS, PBTP, PC, PP/EPDM, PVC, GRP.

800RA

01.11.2014

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PLÁSTICO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

	Proporción de mezcla	Listo para usar.
	COV	745 g/li
	Vida de la mezcla a 20°C	No es aplicable.
	Número de manos	1-2
		Agitar antes de usar.
	Tiempo de evaporación	5 min. entre manos. 10 min. antes de aplicar acabado. Excepción: 30 min. antes de aplicar de bases bicapa al agua.
	EPS	5-10 μ
Estos datos se refieren únicamente al material designado en los mismos y no son aplicables a su uso en combinación con cualquier otro material o proceso. Los datos no deben ser considerados como una garantía o especificación de calidad, y no asumimos responsabilidad alguna en relación con su uso.		

800RA

01.11.2014

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PLÁSTICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Precalentar 30 min. a 60°C.
2. Dejar enfriar.
3. Limpiar la superficie con agua y jabón. Enjuagar y secar.
4. Limpiar con el correcto limpiador de preparación para plásticos de. Secar con un paño limpio.
5. Lijar con almohadilla.
6. Eliminar los restos de polvo de lijado soplando aire comprimido libre de aceite.
7. Opcionalmente limpiar con el correcto limpiador de preparación para plásticos de. Secar con un paño limpio.
8. Desengrasar con el correcto limpiador final.
9. Secar y soplar seca.

DATOS DE PRODUCTO

Directiva 2004/42/CE: 2004/42/IIB(e) (840)745: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(e)) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 745g/li.

800RA

01.11.2014

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PLÁSTICO

OBSERVACIONES

- Bote contenedor presurizado 800RA: no exponer a luz solar ni a temperaturas superiores a 50°C.
- Desengrasar AAS, ABS, PC y PVC con el correcto limpiador final de. Para PA, EP y PUR no utilizar 800RA.
Para PP y POM es necesario el tratamiento a la llama.
Observar que en las piezas plásticas, se recomienda insistentemente el uso de 805R en aparejos 2K de, acabados 2K de y barnices 2K de.
- Se conseguirán buenos resultados con bases bicapa al agua de si se respetan los tiempos de evaporación entre manos.
- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- Para obtener información más específica, rogamos contacte a su representante.

SEGURIDAD

Este producto está clasificado de acuerdo a legislación (EC) 1272/2008 (CLP). Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Recomendamos enérgicamente usar el equipo de protección individual apropiado durante su aplicación. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos referidos en el sistema de pintado son de Cromax®. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el material mencionado es utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no pertenezca a Cromax®, salvo que expresamente se indique lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso, y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.