



Standocryl

VOC-Express-Klarlack K9530

VOC Express Clear K9530

- **Barniz VOC de calidad superior, para repintados parciales o de todo el vehículo**
- **Secado muy rápido**
- **Buenas propiedades de pulido**
- **Flexible en la aplicación y las condiciones de secado**
- **Aplicación en un solo paso (técnica "1 Visit")**



Descripción técnica:

- 3:1 Sistema VOC
- Secado al horno
15-30 min. / 50-60° C temperatura del objeto

Standocryl VOC-Express-Klarlack K9530

Fondo:

- Base bicapa Standohyd Plus Basecoat
- Base bicapa Standoblue Basecoat

Pretratamiento / limpieza:



Observar pretratamiento del fondo. Ver proceso de pintado S1.




Usar equipo de protección personal. Consulte las Fichas de Seguridad pertinentes.

Sugerencias de uso:

- Pequeña reparación /
Repintado parcial
Endurecedor Standox Hardener VOC 10-20 y diluyente VOC Thinner Special / Express
- Repintado parcial
Endurecedor Standox Hardener VOC 20-25 / Hardener VOC 25-30 y Diluyente VOC Thinner 15-30 / 30-40
- Repintado completo
Endurecedor Standox Hardener VOC 30-40 y diluyente VOC Thinner 30-40


Aplicación:




Mezclar 3:1 con endurecedor Standox VOC Hardener
Vida de la mezcla 65-70 min. / 18-22° C




10% de diluyentes Standox VOC Thinner
19-22 s / DIN 4 mm / 20° C
49-61 s / ISO 4 mm / 20° C



Conventional 1,2 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar presión de entrada
0,5 + 1 = 45 - 55 micras



HVLP 1,3 - 1,4 mm
0,7 bar presión del aire
0,5 + 1 = 45 - 55 micras



5-10 min. / 18-22° C evaporación final



Secar al aire durante la noche / 18-22° C o 15-30 min. / 50-60° C temperatura del objeto dependiendo del endurecedor y el diluyente utilizados



Onda corta 10 - 15 min.
(ver sistema de pintado S10)

Standocryl VOC-Express-Klarlack K9530

Punto de inflamación:

- 43° C

Peso específico:

- 0,98 g/cm³

Contenido en sólidos (sin diluyente añadido):

- 54,0 peso %
- 47,1 volumen %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(d)(420)420

El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en forma de listo para usar es de máx. 420g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 420 g/l.

Rendimiento

teórico:

- Aprox. 10 m²/l con un espesor de película seca de 50 micras

Limpieza del utillaje:

Limpiar después de usar con Diluyente de limpieza (Cleaning Thinner).

Indicaciones importantes:

- El barniz Standocryl VOC Express Clear K9530 se puede recubrir antes de 24 h sin lijado intermedio.
- Añadir tiempo adicional de precalentamiento del objeto.
- Aplicación solo con endurecedores Standox VOC Hardener y diluyentes VOC Thinner.
- Para un mejor resultado, el material debe estar a una temperatura superior a 20° C.

Las pinturas 2K reaccionan con la humedad. Por ello, todos los utensilios deben estar libres de humedad. Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden producir irritaciones en la piel y las mucosas, especialmente en el sistema respiratorio, y provocar reacciones hipersensibles. Si se respiran vapores o neblinas existe peligro de sensibilización. Al usar materiales que contienen isocianatos, han de tomarse las mismas precauciones que al manipular productos que contienen disolventes. Es especialmente importante no inhalar vapores ni neblinas. Las personas asmáticas, alérgicas o propensas a enfermedades respiratorias no deberían utilizar productos con isocianatos.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso, y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.